

Wytyczne projektowe KOMORY TYPOWE SIENKIEWICZ:

OGÓLNE		
Obciążenie eksploatacyjne	Komory typowe w wariantcie standardowym mogą być stosowane pod obciążeniem komunikacyjnym. Dopuszczony ruch pojazdów o maksymalnym nacisku 115 kN/oś (DMC 40t)	
Beton	C45/55 W12, F150	
Stal zbrojeniowa	A-IIIIN	
Klasa ekspozycji	XC4, XD1, XS1, XF3, XA1 (XA3-możliwość wyprodukowania)	
Posadowienie	Komorę należy posadowić na podłożu nośnym o nośności min. 120kPa.	
Naziom dla komory typowej	Max naziom_komora jednoczęściowa	2,00 m
	Max naziom_komora składana łupinowa	1,50 m
	Min naziom na stropie	0,00m - tereny zielone 0,35m – naziom z ruchem pojazdów
Otwory włazowe w stropie	Średnica otworu	DN600 standard
		DN800, DN1000, DN1200, DN1500 oraz dowolne nietypowe - do wyprodukowania opcjonalne
Klasa szczelności (komory typowe na ciecz)	Prefabrykaty zaprojektowano w klasie szczelności 1 wg PN-EN 1992-3	